

GSW補土對比表

*来源: www.greenstuffworld.cn

名稱	類型	工作時間	硬化時長	工作方式	可溶於	硬化后的狀態	粘性	主要作用
GREEN STUFF	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	酒精	軟膠狀	非常高	硬化前 塑造成型
GREEN STUFF + MILLIPUT STANDARD	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	水 / 酒精	介於有彈性和堅 硬之間	中等	硬化前 塑造成型
PRO CREATE	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	酒精	有彈性的	高	硬化前 塑造成型
BROWN STUFF	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	酒精	堅硬的	高	硬化前 塑造成型
BROWN STUFF + GREEN STUFF	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	酒精	堅硬的	高	硬化前 塑造成型
MAXX PUTTY	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	水 / 酒精	堅硬的 & 易碎的	低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨/地形
MILLIPUT STANDARD	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	水 / 酒精	堅硬的 & 易碎的	低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨
MILLIPUT WHITE	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	水 / 酒精	堅硬的 & 易碎的	低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨
MILLIPUT BLACK	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	水 / 酒精	堅硬的 & 易碎的	低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨
MILLIPUT STANDARD + 橡皮泥	環氧樹脂 AB補土	180 分鐘	8-24 小時	凡士林 / 滑石粉	水 / 酒精	堅硬的 & 易碎的	低	風景 / 地形
MAGIC SCULPT	環氧樹脂 AB補土	90 分鐘	8-24 小時	水 / 凡士林 / 滑石粉	水 / 酒精	堅硬的 & 易碎的	低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨
SUPER SCULPEY BEIGE	聚合物 粘土	無限長	15 分鐘 烤箱 150°C	凡士林 / 滑石粉	White Spirit 油漆溶劑油	堅硬的 & 易碎的	非常低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨
SUPER SCULPEY MEDIUM	聚合物 粘土	無限長	15 分鐘 烤箱 150°C	凡士林 / 滑石粉	White Spirit 油漆溶劑油	堅硬的 & 易碎的	非常低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨
SCULPEY ORIGINAL	聚合物 粘土	無限長	15 分鐘 烤箱 150°C	凡士林 / 滑石粉	White Spirit 油漆溶劑油	堅硬的 & 易碎的	非常低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨
FIMO	聚合物 粘土	無限長	30 分鐘 烤箱 110°C	凡士林 / 滑石粉	White Spirit 油漆溶劑油	堅硬的 & 易碎的	非常低	硬化前塑造成型 / 硬化後雕刻打 磨
DAS	丙烯酸	30 分鐘	3-24 小時	水	水	堅硬的 & 易碎的	非常低	風景 / 地形
GREEN PUTTY	丙烯酸	5 分鐘	1 小時	水	水	堅硬的	非常高	填補空隙& 連接處

備注

- "主要作用" 並不意味不可用於其他用途，儘管它們不能用於所有用途。
- "工作方式" 指使用補土時為了防止粘住工具或在乾燥前使表面更光滑而可以添加的材料。
- "可溶於" 指可使補土溶解的物质，虽然并非一定完全溶解。
- 該表僅作參考，用於比較不同補土的一般特性。
- 如希望深入了解某個產品的特性和使用方法，需要進入該產品頁以查閱更詳細的信息。

GREEN STUFF WORLD SL

Phone: +34 965 14 51 07 • info@greenstuffworld.cn

www.greenstuffworld.cn

Alicante - Spain